

Oznaka	Opis	Kaljenje
T4	Proces termičke obrade, a zatim proces prirodnog starenja	
T5	Proces hlađenja nakon oblikovanja na povišenoj temperaturi i zatim proces vještačkog starenja	
T6	Proces termičke obrade, a zatim proces vještačkog starenja	
T61	Proces termičke obrade, a zatim proces vještačkog starenja u posebnim uslovima kako bi se poboljšala formabilnost	
T64	(T64 između T61 i T6)	
T66	Proces termičke obrade, a zatim vještačko starenje - mehanička svojstva viša od nivoa T6 postignuta posebnom kontrolom procesa legure serije 6000	
T7	Proces termičke obrade, a zatim intenzivirano vještačko starenje Glavno kaljenje u upotrebi za strukturne primjene precipitacije otvrdnutih poluproizvoda (T7 naveden samo kako bi objasnio princip). ALUMIL u saradnji sa klijentom ima stručnost za upravljanje procesom od T4 do T7 kako bi zadovoljio specifične zahtjeve kupaca - tehničke specifikacije završne konstrukcije (olakšavanje savijanja, otpornost na koroziju i elektroprovodljivost (poboljšanje). Ako se presjek profila sastoji od različite debljine koja se nalazi u više od jednog skupa specificiranih vrijednosti mehaničkih svojstava, najniža navedena vrijednost smatra se valjanom za cijelio presjek profila.Vrijednosti tvrdoće su samo tipične i ne smiju da se smatraju minimalnim.	
Tolerancije u dimenzijama i oblicima		
Legura		Specifikacije
EN AW 6060		755 - 9 / 12020 - 2
EN AW 6063		755 - 9 / 12020 - 2
EN AW 6005 / 6005A		755 - 9
EN AW 6082		755 - 9